

VERSO · ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА · ПИГМЕНТНАЯ ОТДЕЛКА

PU-5.053

Полиуретановая эмаль с высокой укрывистостью

Двухкомпонентная полиуретановая эмаль с повышенной тиксотропностью и очень высокой укрывистостью для мебели и других предметов интерьера из дерева и МДФ. **Сухой остаток 71 %: укрывает очень плотно и не стекает с вертикали.**

СУХОЙ ОСТАТОК**71 ± 2 %****РАСХОД****120 - 150 г/м²**

теоретический

СКЛАДИРОВАНИЕ**через 6 часов**

при 20 °C

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая укрывистость.
- Удобна в работе.
- Быстро сохнет.
- Отличная стойкость к ультрафиолету.

СВОЙСТВА ПРИ 20 °C

Сухой остаток	71 ± 2 %
Плотность (DIN 51757)	1,4 ± 0,02 г/см³
Вязкость основы (DIN 4)	40 - 70 с
Блеск (DIN 67530)	10, 25, 40 %

НАНЕСЕНИЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	
Давление	2,5 - 4,0 бар
Сопло	1,4 - 1,7 мм
Количество слоёв	1 - 2

Также можно наносить: Airmix (комбинированное распыление), безвоздушное распыление.

ПРИМЕНЕНИЕ

Основа	полиуретановые грунты PU-0.202, PU-0.205, PU-0.206; акриловые, полиэфирные грунты и грунты ультрафиолетового отверждения
Подготовка	поверхность чистая и сухая
Условия нанесения и сушки	воздух, поверхность и материал теплее +15 °C, влажность воздуха не выше 75 %

СМЕШИВАНИЕ

	ПО МАССЕ	ПО ОБЪЁМУ
PU-5.053	100	100
Отвердитель № 024	30	40
Разбавитель для ПУ ЛКМ		
	20 - 30 % *	
Жизнеспособность при 20 °C		
	3 часа	
Расход теоретический	120 - 150 г/м²	

* Степень разбавления зависит от краскопульта, режима работы, температуры в цеху и нужной толщины покрытия.

СУШКА ПРИ 20 °C

От пыли	15 минут
На отлип	40 минут
До складирования	6 часов

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

	УПАКОВКА	СРОК ХРАНЕНИЯ
PU-5.053	25 кг	12 месяцев
Отвердитель № 024	11,5 л / 23 л	9 месяцев

Рекомендации в этой технической карте основаны на опыте производителя и носят справочный характер. Приведённые значения ориентировочные и не являются спецификацией. Покупатель проверяет пригодность материала для своих целей. Правильность нанесения и условия работы находятся вне контроля производителя и поставщика. Качество самого материала гарантируется. По техническому листу производителя VERSO (дата редакции в листе не указана).