

VERSO · ВОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА · ПИГМЕНТНАЯ ОТДЕЛКА

AquaLAC-2.005 ES

Водная акриловая эмаль, однокомпонентная

Однокомпонентная водоразбавляемая акриловая эмаль для детских кроваток, мебельных фасадов, дверей и других изделий, на которые попадает солнце, в том числе для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. **Цвет по эталону, разбавляется водой, без отвердителя: безопасна в работе и стойка к ультрафиолету.**

СУХОЙ ОСТАТОК

43 ± 5 %

для белого цвета

РАСХОД

120-150 г/м²

теоретический

ШЛИФОВКА

через 3 часа

при 20 °C

ОСОБЕННОСТИ

- Равномерный блеск.
- Высокая стойкость к ультрафиолету.
- Высокая стойкость к царапинам.
- Высокая стойкость к бытовым продуктам.
- Экологически безопасна в работе.

РАЗБАВЛЕНИЕ И РАСХОД

Разбавитель	вода, 5-10 % *
Расход теоретический	120-150 г/м²

* Степень разбавления зависит от краскопульты, режима работы, температуры в цеху и нужной толщины покрытия.

СВОЙСТВА ПРИ 20 °C

Цвет	по эталону
Сухой остаток (белый цвет)	43 ± 5 %
Плотность, белый цвет (DIN 51757)	1,20 ± 0,03 г/см³
Плотность в зависимости от цвета (DIN 51757)	1,1-1,25 г/см³
Вязкость основы (DIN 4)	не менее 80 с
Блеск (DIN 67530)	25 %

НАНЕСЕНИЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	
Давление	2,5-4,0 бар
Сопло	1,8-2,0 мм
Количество слоёв	1-2

Также можно наносить: Airmix (комбинированное распыление), безвоздушное распыление.

СУШКА ПРИ 20 °C

От пыли	30 минут
На отлип	1 час
До шлифования	3 часа
До складирования	6 часов

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

	УПАКОВКА	СРОК ХРАНЕНИЯ
AquaLAC-2.005 ES	25 кг	12 месяцев при температуре от +5 до +30 °C

ПРИМЕНЕНИЕ

Подложки	натуральный шпон и древесина; полиэфирные грунты и грунты ультрафиолетового отверждения
Подготовка	поверхность чистая и сухая
Условия нанесения и сушки	воздух, поверхность и материал теплее +15 °C, влажность воздуха не выше 75 %

Рекомендации в этой технической карте основаны на опыте производителя и носят справочный характер. Приведённые значения ориентировочные и не являются спецификацией. Покупатель проверяет пригодность материала для своих целей. Правильность нанесения и условия работы находятся вне контроля производителя и поставщика. Качество самого материала гарантируется. По техническому листу производителя VERSO (дата редакции в листе не указана).