

VERSO · ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА · ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА

PU-0.104

Полиуретановый грунт, тиксотропный

Двухкомпонентный тиксотропный полиуретановый грунт для горизонтальных и вертикальных поверхностей: детские кроватки, стулья, двери, мебель и другие изделия из дерева. **Держится на вертикали без потёков и легко шлифуется.**

СУХОЙ ОСТАТОК

44 ± 2 %

РАСХОД

120 - 150 г/м²

теоретический

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

4 часа

готовой смеси при 20 °C

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая тиксотропность: не стекает с вертикали.
- Быстро сохнет.
- Хорошо шлифуется.

СВОЙСТВА ПРИ 20 °C

Сухой остаток	44 ± 2 %
Плотность (DIN 51757)	0,98 ± 0,02 г/см³
Вязкость основы (DIN 4)	тиксотропный
Удельное сопротивление	50 МОм·см
Блеск	полуматовый

НАНЕСЕНИЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	
Давление	2,5 - 4,0 бар
Сопло	1,6 - 2,0 мм
Количество слоёв	2

Также можно наносить: Airmix (комбинированное распыление), безвоздушное распыление, электростатическое распыление.

ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА

Сухое шлифование	P280
Заключительная обработка	P320

ПРИМЕНЕНИЕ

Подложки	разные породы древесины, шпон
Подготовка	поверхность чистая и сухая
Условия нанесения и сушки	воздух, поверхность и материал теплее +15 °C, влажность воздуха не выше 75 %
Последующие покрытия	полиуретановые лаки и эмали

Рекомендации в этой технической карте основаны на опыте производителя и носят справочный характер. Приведённые значения ориентировочные и не являются спецификацией. Покупатель проверяет пригодность материала для своих целей. Правильность нанесения и условия работы находятся вне контроля производителя и поставщика. Качество самого материала гарантируется. По техническому листу производителя VERSO (дата редакции в листе не указана).

СМЕШИВАНИЕ

ПО МАССЕ И ОБЪЁМУ	
PU-0.104	100
Отвердитель № 024	50
Разбавитель для ПУ ЛКМ	10 - 20 %*
Межслойная выдержка (мокрый по мокрому)	45 - 60 минут
Жизнеспособность при 20 °C	4 часа
Расход теоретический	120 - 150 г/м²

* Степень разбавления зависит от краскопульта, режима работы, температуры в цеху и нужной толщины покрытия.

СУШКА ПРИ 20 °C

От пыли	10 минут
На отлип	30 минут
До ручного шлифования	1 час
До механического шлифования	2 часа
До перекрытия	2 часа

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

	УПАКОВКА	СРОК ХРАНЕНИЯ
PU-0.104	23 л	12 месяцев
Отвердитель № 024	11,5 л / 23 л	9 месяцев