

VERSO · ВОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА · ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА

AquaLAC-2.003 белый

Водный акриловый грунт, однокомпонентный

Однокомпонентный водоразбавляемый акриловый грунт белого цвета с высоким сухим остатком для детских кроваток, мебельных фасадов, дверей и других изделий, на которые попадает солнце, в том числе для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. **Сухой остаток 60 %, очень быстро сохнет и хорошо укрывает, разбавляется водой.**

СУХОЙ ОСТАТОК

60 ± 5 %

РАСХОД

120-150 г/м²

теоретический

ШЛИФОВКА

через 2 часа

при 20 °C

ОСОБЕННОСТИ

- Очень быстро сохнет.
- Высокая стойкость к ультрафиолету.
- Высокая укрывистость.
- Высокие барьерные свойства.
- Высокая стойкость к бытовым продуктам.
- Экологически безопасен в работе.

РАЗБАВЛЕНИЕ И РАСХОД

Разбавитель	вода, 0-5 %*
Расход теоретический	120-150 г/м²

* Степень разбавления зависит от краскопульты, режима работы, температуры в цеху и нужной толщины покрытия.

СВОЙСТВА ПРИ 20 °C

Цвет	белый
Сухой остаток	60 ± 5 %
Плотность (DIN 51757)	1,4 ± 0,02 г/см³
Вязкость основы (DIN 6)	не менее 30 с
Блеск (DIN 67530)	матовый

НАНЕСЕНИЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	
Давление	2,5-4,0 бар
Сопло	1,8-2,0 мм
Количество слоёв	1-2

Также можно наносить: Airmix (комбинированное распыление), безвоздушное распыление.

СУШКА ПРИ 20 °C

От пыли	10 минут
На отлип	15 минут
До шлифования	2 часа
До складирования	4-6 часов

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

	УПАКОВКА	СРОК ХРАНЕНИЯ
AquaLAC-2.003	25 кг	12 месяцев при температуре от +5 до +30 °C

ПРИМЕНЕНИЕ

Подложки	натуральный и комбинированный шпон (файн-лайн, экошпон), древесина, МДФ; полиэфирные грунты и грунты ультрафиолетового отверждения
Подготовка	поверхность чистая и сухая
Условия нанесения и сушки	воздух, поверхность и материал теплее +15 °C, влажность воздуха не выше 75 %
Последующие покрытия	AquaLAC-2.005, AquaLAC-2.005 ES, AquaLAC-2.004

Рекомендации в этой технической карте основаны на опыте производителя и носят справочный характер. Приведённые значения ориентировочные и не являются спецификацией. Покупатель проверяет пригодность материала для своих целей. Правильность нанесения и условия работы находятся вне контроля производителя и поставщика. Качество самого материала гарантируется. По техническому листу производителя VERSO (дата редакции в листе не указана).