

VERSO · ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА · ПИГМЕНТНАЯ ОТДЕЛКА

PU-0.202 белый, чёрный

Полиуретановый грунт под эмаль

Двухкомпонентный полиуретановый грунт для подготовки мебельных фасадов и панелей из МДФ под цветные эмали. **Сухой остаток 72 %: хорошо держится на МДФ и укрывает.**

СУХОЙ ОСТАТОК

72 ± 2 %

РАСХОД

150-170 г/м²

теоретический

ШЛИФОВКА ВРУЧНУЮ

через 1,5 часа

с отвердителем № 034 или № 036

ОСОБЕННОСТИ

- Хорошее сцепление с МДФ.
- Быстро сохнет.
- Хорошо шлифуется.
- Высокая укрывистость.

СВОЙСТВА ПРИ 20 °С

Цвет	белый, чёрный
Сухой остаток	72 ± 2 %
Плотность (DIN 51757)	1,45 ± 0,02 г/см³
Вязкость основы (DIN 4)	тиксотропный
Блеск	матовый

НАНЕСЕНИЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	
Давление	2,5-4,0 бар
Сопло	1,6-2,0 мм
Количество слоёв	2
Разбавитель для ПУ ЛКМ	5-10 %*
AIRMIX	
Количество слоёв	1
Разбавитель для ПУ ЛКМ	0-10 %*

ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА

Сухое шлифование	P280
Заключительная обработка	P320

ПРИМЕНЕНИЕ

Подложки	МДФ, разные породы древесины, шпон
Подготовка	поверхность чистая и сухая
Условия нанесения и сушки	воздух, поверхность и материал теплее +15 °С, влажность воздуха не выше 75 %
Последующие покрытия	акриловые и полиуретановые эмали

СМЕШИВАНИЕ

	ПО МАССЕ	ПО ОБЪЁМУ	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРИ 20 °С
PU-0.202	100	100	
Отвердитель № 034	50	70	1,5 часа
Отвердитель № 036	30	40	1,5 часа
Отвердитель № 054	35	50	4 часа
Разбавитель	0-10 %*		
Расход теоретический	150-170 г/м²		

* Степень разбавления зависит от краскопульта, режима работы, температуры в цеху и нужной толщины покрытия.

СУШКА ПРИ 20 °С ПО ОТВЕРДИТЕЛЯМ

	№ 034	№ 036	№ 054
От пыли	20 минут	20 минут	40 минут
На отлип	40 минут	40 минут	1,5 часа
До полного высыхания	12 часов	12 часов	24 часа
До ручного шлифования	1,5 часа	1,5 часа	3 часа
До механического шлифования	1,5-2 часа	1,5-2 часа	3-4 часа

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

	УПАКОВКА	СРОК ХРАНЕНИЯ
PU-0.202	30 кг	12 месяцев
Отвердитель № 034	15 л / 23 л	9 месяцев
Отвердитель № 036	23 л	9 месяцев
Отвердитель № 054	11,5 л / 23 л	9 месяцев

Рекомендации в этой технической карте основаны на опыте производителя и носят справочный характер. Приведённые значения ориентировочные и не являются спецификацией. Покупатель проверяет пригодность материала для своих целей. Правильность нанесения и условия работы находятся вне контроля производителя и поставщика. Качество самого материала гарантируется. По техническому листу производителя VERSO (дата редакции в листе не указана).