

IRURENA · ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

GOYLAKE A-316 белая

Эмаль полиуретановая

Белая полиуретановая финишная эмаль с высокой укрывистостью и стойкостью к пожелтению. Отверждается отвердителем C-316 в пропорции 2 : 1 по объёму.

ОСОБЕННОСТИ

- Наносится распылением: безвоздушное, Airmix, пневматика.
- Отличная укрывистость и насыщенный цвет.
- Чистый нейтральный белый: при перекраске самой собой тон не меняется.
- Хорошее сцепление с разными грунтами.
- Приятная, шелковистая на ощупь поверхность.
- Ровный вид и равномерный мат на низких степенях блеска.
- Хорошо держит истирание и царапины.
- Устойчива к пожелтению.

СВОЙСТВА ПРИ 20 °C

	A-316	C-316
Вязкость (DIN 4)	тиксотропная	10-12 с
Плотность	1,40-1,46 г/см ³	0,96-0,98 г/см ³
Сухой остаток	65-69 %	26-28 %
Вид в таре	густая жидкость	текучая жидкость
Вид плёнки	белая	–
Срок хранения	12 месяцев	6 месяцев

ГОТОВАЯ СМЕСЬ

Отвердитель	C-316
Пропорция	A-316 : C-316 = 2 : 1 по объёму
Вязкость смеси (DIN 4)	20-25 с
Жизнеспособность при 20 °C	4-5 часов

СУШКА ПРИ 100 Г/М²

От пыли	6 мин
На отлип	13 мин
Повторный слой эмали	через 1-2 часа
Штабелирование	через 24 часа

Время сушки зависит от температуры, вентиляции, количества материала и разбавителя.

НАНЕСЕНИЕ

СПОСОБ	РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ	РАЗБАВИТЕЛЬ
Пневматика, Airmix, безвоздушное	15-17 с	15-25 %
Электростатическое	14-16 с	20-30 %

Разбавитель – для полиуретановых ЛКМ, % к готовой смеси.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подложки	шпон, древесина, МДФ и т. п., предварительно загрунтованные белым грунтом AZPIFOND и отшлифованные
Подготовка	удалить шлифовальную пыль
Расход	1 слой 120-140 г/м ²

ПРИМЕЧАНИЯ

Перед применением перемешать эмаль и готовую смесь. Рекомендуется для белой отделки любых поверхностей: фасады кухонь и ванных, двери, мебель. Хорошо стоит на вертикали и укрывает, особенно на кромках, не желтеет. Сбалансирована по укрывистости, белизне, тиксотропности, гладкости и шелковистости. Нейтральный голубоватый подтон делает белый ещё чище. Эмаль премиального качества по разумной цене.

Рекомендации в этой технической карте основаны на опыте производителя и носят справочный характер. Приведённые значения ориентировочные и не являются спецификацией. Покупатель проверяет пригодность материала для своих целей. Правильность нанесения и условия работы находятся вне контроля производителя и поставщика. Качество самого материала гарантируется. Перевод технического листа производителя (редакция 2/04-2025).